

KONTRACID[®] D 3016



2K-Polyurethan-Perlmutterlack

VERWENDUNG:

Spritzfähiger Effektlack zur Beschichtung von allen grundierten Möbelteilen im Innenbereich.
Frei von Formaldehyd.

Chemische Beanspruchungsgruppe 1 B.

KENNDATEN:

Lieferviskosität:	30 - 35 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Topfzeit:	24 Stunden

VERARBEITUNG:

Untergrund: grundierte Massivholz- bzw. Furnierflächen,
Dekorfolien

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschliiff: Körnung K 240 – K 320

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Airmix, Druckluft

Auftragsmenge: 40 – 60 g / m²

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: 10 : 1 (Gewichtsteile) mit PUR-Härter A 01 U

Applikationsviskosität: Spritzen Druckluft:
18 - 22 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Spritzen Airmix:
25 - 35 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Verdünnung: PUR-Verdünner S oder 40 U

KONTRACID® D 3016

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima:

- a) Härtung: 2 Stunden griffest
8 Stunden stapelbar

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: 10 Minuten
b) Umlufttrocknung: 60 Minuten bei 60 °C
c) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte: Verdünner S

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
6 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Zur Erzielung von maximal beanspruchbaren Lackierungen sollte die Verarbeitung innerhalb
von 8 Stunden nach Härterzugabe erfolgen.
Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.
Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.
Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
