

KONTRACID[®] F 3010 C



2K-Polyurethanfüller, weiss
2K-Polyurethanfüller, gelb

VERWENDUNG:

Spritzfähiger Füller mit besonders rascher Trocknung, bevorzugt zum Isolieren von Kanten für MDF-Platten.
Frei von Formaldehyd.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 30 - 40 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Topfzeit: ca. 4 Stunden bei max. 25 °C

VERARBEITUNG:

Untergrund: oben erwähnte Möbelteile

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: Körnung K 180 – K 220

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Airless, Airmix

Auftragsmenge: 100 – 250 g / m² pro Schicht (max. 2 Schichten naß in naß)

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: 20 : 1 (Gewichtsteile) mit PUR-Härter A 01 U

Applikationsviskosität: Spritzen:
20 - 25 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Verdünnung: Verdünner V 0076 oder PUR-Verdünner S

KONTRACID® F 3010 C

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima:

in Verbindung mit den Kontracid D 3011-Lacken für die
Kantenbeschichtung 30 min

Reinigung der Arbeitsgeräte:

V 0504, V 0076 oder S

Weiterbehandlung
der Oberflächen:

Schleifen Körnung K 280 bis K 320, entstauben,
überlackieren z. B. mit Kontracid D 3011

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten
wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.