

# KONTRACID<sup>®</sup> F 3015



2K-Polyurethanfüller, transparent und pigmentiert

---

## VERWENDUNG:

Spritzfähiger Füller mit schneller Trocknung zum Isolieren von Kanten von Paneelen auf MDF- Basis. Frei von Formaldehyd.

---

## KENNDATEN:

Lieferviskosität: DIN-EN-ISO 2431/20°C/4mm	je nach Erzeugnis 30 - 50 Sekunden
Topfzeit:	ca. 4-6 Stunden bei max. 25 °C

---

## VERARBEITUNG:

Untergrund: Kanten von MDF- Paneelen

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: Körnung K 180 – K 220 oder analoge Oberflächenqualität

Reinigung: gut entstauben, Oberfläche muss harz-, fett- und ölfrei sein

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Druckluft, Airless, Airmix

Auftragsmenge: 100 – 250 g / m<sup>2</sup> (max. 2 Aufträge)

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: 20 : 1 (Gewichtsteile) mit PUR-Härter A01 AF oder A01 U

Applikationsviskosität: Spritzen Airmix und Airless:  
20 - 40 Sekunden

DIN-EN-ISO 2431/20 °C/4 mm

Verdünnung: Verdünner V0504

## KONTRACID® F 3015

---

Trocknungsvorschlag  
bei Normalklima:

- a) Ablüften: 2,5 – 5 min  
anschließend überlackierbar
- b) Schleifbar (Flutterwalze): nach ca. 30 min

Reinigung der Arbeitsgeräte: V 0504, V 0076 oder S

Weiterbehandlung  
der Oberflächen: Überlackierung mit Kontracid D3015

---

### LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen  
12 Monate lagerfähig.

---

### GEFAHRENHINWEISE:

Die Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

---

### SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei  
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

---

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und  
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen  
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir  
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

---