

KONTRACID[®] G 1068 M



2K-Polyurethan-Isoliergrund, farblos

VERWENDUNG:

Spritzfähiger Isoliergrund speziell für alle tropischen Hölzer (wie z. B. Teak, Palisander und ähnliche), die mit Polystoll-Decklacken beschichtet werden sollen.
Frei von Formaldehyd.

KENNDATEN:

Lieferviskosität:	60 - 80 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Topfzeit:	8 Stunden

VERARBEITUNG:

Untergrund: Tropenhölzer

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschliiff: Körnung K 180 – K 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Druckluft, Airless, Airmix

Auftragsmenge: 80 – 100 g / m²

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: 1 : 1 (Gewichtsteile) mit Härter H 1823 L

Applikationsviskosität: Spritzen:
15 – 18 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Verdünnung: V 0076

KONTRACID® G 1068 M

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima:

mind. 2 Stunden
max. 16 Stunden (danach Glätt-Schliff notwendig)

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: 10 - 15 Minuten
- b) Umlufttrocknung: 60 Minuten bei 40 °C
- c) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte:

V 0076 bzw. V 0504

Weiterbehandlung
der Oberflächen:

Überlackieren mit z. B.
Polystoll-Produkten.

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
18 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
