

KONTRACID[®] G 1068 S



2K-Polyurethan-Isoliergrund, farblos

VERWENDUNG:

Spritz- und gießfähiger Isoliergrund speziell für Isolierung und Verfestigung von MDF-Platten, welche nach der Trocknung geschliffen werden sollen.
Frei von Formaldehyd.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 25 - 30 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Topfzeit: 8 Stunden

VERARBEITUNG:

Untergrund: MDF

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschliiff: Körnung K 180 – K 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen Druckluft, Airless, Airmix, Gießmaschine

Auftragsmenge: 80 – 120 g / m²

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: 6 : 1 (Gewichtsteile) mit Härter H 1177

Applikationsviskosität: Spritzen:
18 – 22 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Gießen:
25 – 35 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Verdünnung: V 0079 oder V 0504
je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

KONTRACID® G 1068 S

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima: 2 Stunden bis zur Schleifbarkeit

bei erhöhter Temperatur:

- a) Ablüften: 5 - 10 Minuten
- b) Umlufttrocknung: 30 Minuten bei 50 - 60 °C
- c) Rückkühlung: auf max. 25 °C Objekttemperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte: V 0076 bzw. V 0504

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
18 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.
Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.
Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
