

Wachsbeize W

Vorläufiges Merkblatt



Wasserwachsbeize

VERWENDUNG:

Wachsbeizen sind besonders zur dekorativen Gestaltung von Nadelholz geeignet, aber auch für andere Holzarten anwendbar. Vorzugsweise sollten Wachsbeizen für wenig strapazierte Möbelflächen eingesetzt werden.

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 10 - 13 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Topfzeit: keine

VERARBEITUNG:

Untergrund: Nadelholz, Massivholz und furnierte Möbelteile

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: Körnung K 180 – K 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen, Wischen

Auftragsmenge: Spritzen: 15 - 40 g / m²

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Spritzen:
10 - 13 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C

Verdünnung: Wasser

Wachsbeize W

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima: 5 Stunden

Reinigung der Arbeitsgeräte: FP 001

Weiterbehandlung
der Oberflächen: Nach erfolgter Trocknung werden die Möbeloberflächen mit einer weichen Bürste oder einem Wolltuch poliert. Diese erreichte Oberfläche stellt die Endoberfläche dar. Es erfolgt kein Ablackieren mit Decklack.

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 30 °C in trockenen Räumen 6 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vor Frost schützen.

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
